



Topolit[®] Bitumenfix (T-Bf)



Topolit[®] Bitumenfix este un mortar pentru reparații asfaltice, gata de întrebuințare, pe bază de bitum, cu agregat bazaltic, polimeri, diferiți adezivi și aditivi.

Proprietăți

- monocomponent, gata de întrebuințare
- aplicarea se poate face atât pe timp umed, cât și la temperaturi scăzute
- poate fi pus sub sarcină imediat după aplicare
- nu necesită grunduire
- ușor de prelucrat
- fabricat fără solvenți, pentru a fi conform obligației de marcaj rutier

Domenii de utilizare

Topolit[®] Bitumenfix este folosit pentru toate lucrările de renovare/reparare a părților carosabile din asfalt sau beton.

Exemple:

- legatură dintre capacul canalului și partea carosabilă
- găuri mici și mari
- acoperirea decopertărilor în partea carosabilă, de exemplu pentru racordarea clădirilor la instalațiile de apă, curent, etc.

Punere în operă

1. Pregătirea stratului suport

Pentru o reparație de calitate, durabilă trebuie asigurată rezistența structurii stratului de bază. Trebuie îndepărtată mizeria, apa, gheața și alte părți neaderente.

2. Aplicarea

Topolit[®] Bitumenfix poate fi aplicat direct din recipient, nu necesită malaxare.

Se recomandă înainte de punerea în operă amestecarea pentru omogenizare, astfel încât liantul să se distribuie mai bine în masa materialului.

Găurile trebuie umplute puțin peste nivel, nivelate și compactate cu lopata sau cu maiul. În cazul unor suprafețe mai mari se recomandă frezarea muchiilor și compactarea **Topolit[®] Bitumenfix** cu un utilaj corespunzător.

Topolit[®] Bitumenfix poate fi pus sub sarcină imediat după aplicare. Întărirea rapidă a materialului este direct influențată de o compactare cât mai bună, chiar și prin circulare.

Aplicarea altor straturi nu se va face mai repede de 3 săptămâni.

Topolit[®] Bitumenfix nu intră în categoria mărfurilor periculoase conf. GGVS.

Topolit[®] Bitumenfix poate fi prelucrat la o temperatură a mediului înconjurător de la -20°C până la $+40^{\circ}\text{C}$. Temperatura materialului, respectiv a mortarului trebuie să fie între $+10^{\circ}\text{C}$ și $+20^{\circ}\text{C}$.

Topolit[®] Bitumenfix poate fi livrat cu următoarele granulații:

Granulație	Înălțime de aplicare
0-3 mm	1-2,5 cm
0-5 mm	1,5-3,5 cm
0-8mm	2,5-5,0 cm,

La cerere se pot livra și următoarele granulații

Granulație	Înălțime de aplicare
0-11 mm	3,5-8 cm
0-16 mm	9,0-10,0 cm

Consum

25 kg/m² la o grosime a stratului de 20 mm

Livrare

Găleată de 25 kg
24 găleți x 25 kg = 600 kg pe europalet

Depozitare. Valabilitate

În ambalaje originale nedesfăcute cel puțin 1 an în loc uscat și răcoros.

Evitați expunerea la acțiunea directă a razelor solare.

Datele din acest prospect, consilierea tehnică de punere în operă și celelalte recomandări se bazează pe experiența și cercetările producătorului. Toate datele de mai sus sunt obținute la o temperatură de 20°C . Sunt totuși relative și nu scutesc beneficiarul/utilizatorul să testeze materialul potrivit scopului său de aplicare. Odată cu apariția acestei fișe tehnice, cele anterioare își pierd valabilitatea.

S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L.

Birouri: Str. Știrbei Vodă 95, Bl. 25B, Sc. A, Ap.13, 010118 – București -1; Tel/Fax: +40-21-637 35 45; Tel: +40 724 324 114
Tel: +40744 324 114; E-mail: solaron@solaron.ro; Website: www.solaron.ro; Depozit: Sos. Odaï 365, Sector 1, București (Sorceti)